



## 合格证

产品名称: CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材  
规格型号: 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4 10  
执行标准: GB/T 35468-2017

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,端面里进外出小于10mm	合格
2	厚度 mm	$\geq 4.0$	合格
3	面积 $m^2$	$10 \pm 0.10$	合格
4	单位面积质量 $kg/m^2$	$\geq 4.3$	合格
5	可溶物含量 $g/m^2$	$\geq 2900$	合格
6	耐热性	105℃, 无流淌、滴落, $\leq 2mm$	合格
7	低温柔性	-25℃, 无裂缝	合格
8	不透水性	0.3MPa, 30min, 不透水	合格
9	渗油性 张	$\leq 2$	合格
10	最大峰拉力-纵向 N/50mm	$\geq 800$	合格
11	最大峰拉力-横向 N/50mm	$\geq 800$	合格
12	最大峰时延伸率-纵向 %	$\geq 40$	合格
13	最大峰时延伸率-横向 %	$\geq 40$	合格
14	拉伸时现象	拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象	合格
15	卷材下表面涂盖层厚度 mm	$\geq 1.0$	合格
检验结论: 经检验, 所检项目合格。			检验地点: 三明

检验员:

盖章:

检03

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一 电话: 0757-28603333

网址: www.keshun.com.cn Email: info@keshun.com.cn



## 出厂检验报告

产品名称：CKS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材

规格型号：耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4 10

检验依据：GB/T 35468-2017

检验日期：2025-02-27

序号	检验项目	技术指标	检测结果	单项判定
1	外观	表面应平整，不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩，端面里进外出小于10mm	表面平整，无孔洞、缺边和裂口、疙瘩，端面里进外出小于10mm	合格
2	厚度 mm	$\geq 4.0$	4.04	合格
3	面积 m <sup>2</sup>	$10 \pm 0.10$	10.06	合格
4	单位面积质量 kg/m <sup>2</sup>	$\geq 4.3$	5.18	合格
5	可溶物含量 g/m <sup>2</sup>	$\geq 2900$	2938	合格
6	耐热性	105℃，无流淌、滴落， $\leq 2\text{mm}$	105℃，无流淌、滴落， $\leq 2\text{mm}$	合格
7	低温柔性	-25℃，无裂缝	-25℃，无裂缝	合格
8	不透水性	0.3MPa，30min，不透水	0.3MPa，30min，不透水	合格
9	渗油性 张	$\leq 2$	2	合格
10	最大峰拉力-纵向 N/50mm	$\geq 800$	1010	合格
11	最大峰拉力-横向 N/50mm	$\geq 800$	993	合格
12	最大峰时延伸率-纵向 %	$\geq 40$	52	合格
13	最大峰时延伸率-横向 %	$\geq 40$	57	合格
14	拉伸时现象	拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象	拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象	合格
15	卷材下表面涂盖层厚度 mm	$\geq 1.0$	1.32	合格

检验结论：经检验，所检项目合格。

检验地点：佛山高明

批准人：

审核人：

检验人：

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话：0757-28603333

网址：www.keshun.com.cn Email:info@keshun.com.cn

